

REPS ASARGADO

Nº DE LA TELA	RETENCION EN MICRAS		FACTOR DE ECUACION PERMEABILIDAD		PESO APROX.	ESPESOR
	Nominal	Absoluto	Y	M	kg/m2	mm
Mesh (") 25,4 mm						
510 x 3600	<1	4-5	263,17	0,02525	0,30	0,06
400 x 2800	<1	5-6	231,47	0,22829	0,36	0,06
375 x 2300	1	6-7	210,93	0,07449	0,39	0,08
325 x 2300	2	7-8	172,55	0,15155	0,47	0,09
260 x 1550	3	8-10	151,00	0,18407	0,68	0,12
250 x 1400	4	11-12	126,93	0,15665	0,68	0,12
200 x 1400	5	11-13	84,85	0,11646	0,75	0,14
130 x 700	8	13-15	168,33	0,49690	1,60	0,28
200 x 1120	9	15-17	127,17	0,21465	0,95	0,16
165 x 1400	10	15-18	44,08	0,07645	0,70	0,15
165 x 1100	12	20-21	68,19	0,11284	0,90	0,16
80 x 700	25	34-36	25,81	0,10202	1,20	0,26
40 x 560	50	71-80	13,91	0,06452	1,70	0,39
30 x 360	80	95-106	6,12	0,02134	2,60	0,54
30 x 250	53	100-112	1,60	0,17216	3,20	0,65
20 x 260	100	110-120	2,16	0,11361	3,10	0,67
28 x 500	85	106-112	1,06	0,01124	1,95	0,46
24 x 300	90	112-118	1,80	0,12094	2,85	0,63

Para tejidos que se aparten de estas tablas, consúltenos